



LUSONOL S1023

» olejová penetrační lazura s voskem




- ✓ obsahuje přírodní oleje (30%)
- ✓ stačí 1 vrstva interiéru, 2 vrstvy exteriéru
- ✓ odpuzuje vodu lotosový efekt
- ✓ natře 2x větší plochu


- LUSONOL S1023 je určen pro matné ochranné penetrační nátěry dřeva vystaveného vlivům povětrnosti i k povrchové úpravě dřeva v interiéru.
- LUSONOL zachovává dřevu jeho jedinečnou přírodní kresbu i strukturu a současně ji barevně zvýrazňuje.
- LUSONOL proniká hluboko do struktury dřeva a tím mu optimálním způsobem zajišťuje dlouhodobou ochranu. Lazura do dřeva ideálně vsákne (nevytváří lakovou vrstvu na povrchu) a tedy nepraská ani se neloupe a zaručuje mu trvale vysokou paropropustnost - dřevo neomezeně dýchá.
- LUSONOL vytváří lotosový efekt, obsahuje vosk, který odpuzuje vodu a tím výrazně zvyšuje ochranu a životnost nátěru.
- LUSONOL obsahuje vysoký podíl přírodního oleje (min. 30%), kvalitních pigmentů, speciálních aditiv a vosku. Díky tomu je zajištěna celková vysoká odolnost a delší funkčnost nátěru a lze seriózně uvádět „Ochrana až 7 let“.

Odstíny LUSONOL S1023

Uvedené odstíny mají v tištěné podobě pouze orientační charakter.




C0000 bezbarvý




C0010 bílý



C0011 šedý




C0020 kaštan




C0021 ořech



C0022 palisandr




C0023 teak




C0025 sipo



C0026 dub




C0050 oliva



C0051 zelená jedlová




C0060 pinie




C0063 borovice



C0064 lípa




C0068 limba



C0080 mahagon



C0086 červená třešňová



C0099 eben

- Díky tomu mají nové, opravené nebo udržovací nátěry LUSONOLem nejjednodušší způsob přípravy podkladu i vlastní aplikace.
- Kvalitní pigmenty poskytují LUSONOLu vysokou odolnost proti vlivům povětrnosti a UV záření. Bezbarvé provedení C0000 není vhodné pro přímé použití v exteriéru (plochy vystavené slunci).
- Pro ochranu dřeva doporučujeme dřevo nejdříve napustit fungicidním napouštědlem FUNGISTOP S1031 nebo řady LIGNOSTOP (V1051, V1052).
- Díky unikátní receptuře s vysokým podílem přírodního oleje (sušiny) stačí v exteriéru pro důkladnou ochranu pouze 2 nátěry. S LUSONOLem tak ušetříte 33-50% svého času a celkových nákladů!!!

Barevné odstíny:

Bezbarvá varianta a 17 barevných přírodních odstínů.

UPOZORNĚNÍ:

Savé materiály organického původu (hadry, piliny, papír apod.) znečištěné LUSONOLem bezpečně zlikvidujte (ponořte do vody) - z důvodu obsahu přírodních olejů, může dojít k samovznícení.

Nanášení:

LUSONOL před použitím důkladně rozmíchejte a nanášejte (lazurovacím štětcem, válečkem, máčením, případně stříkáním) na suchý, čistý a přebroušený povrch dřeva při teplotě 10-25 °C. Pro běžné nátěry v interiéru slouží 1 vrstva a pro exteriér jde o 2 nátěry (štětcem). Interval mezi nátěry je min. 24 hodin, ale je nutno jej vždy přizpůsobit reálným podmínkám. Nevsáknuté (přebytečné) množství lazury setřete po cca 10-15 minutách, nejlépe suchým štětcem, popřípadě savým hadrem. Celkový nátěr je potřeba nechat dobře zaschnout 2-3 dny.

Při použití stejné výrobní šarže je zaručen stejný barevný odstín. Barevné odstíny různých šarží doporučujeme před aplikací smíchat ve větší nádobě. Typ, povrch a předchozí nátěr dřeva, jako i způsob aplikace lazury, ovlivňují výsledný odstín, proto doporučujeme provést zkušební aplikaci před finální realizací.

Ředidlo:

LUSONOL je dodáván v aplikační konzistenci - neředí se, k čištění náradí a pomůcek slouží např. ředidlo S6006.

Vydatnost:

15-20 m²/l při jednom běžném nátěru. Záleží na druhu použitého dřeva, jeho savosti a přípravě povrchu dřeva.



COLORLAK, a.s.

Tovární 1076

686 03 Staré Město

e-mail: info@colorlak.cz

info linka: 800 145 555



www.colorlak.cz



COLORLAK
barvy, které vydrží